

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan 20% bahan *fatliquoring* memberikan kelemasan terbaik dengan hasil kelemasan 6mm, kemuluran 154,03%, kekuatan tarik  $1,77 \text{ N/mm}^2$  dan kekuatan sobek 12,5 N/mm.

#### **Saran**

Bagi para penyamak kulit kelinci untuk menggunakan bahan *fatliquoring* dengan persentase 20% sebagai persentase optimum dan tetap memperhatikan optimalisasi keseluruhan proses penyamakan pada perbaikan mutu fisik kulit.